



Yanmaz Boya

Selülozik esaslı, içerdiği antimon trioksit ve özel reçine sayesinde yanmaya karşı dirençli, mat görünümlü, iç cephe duvar, ahşap ve metal boyasıdır.

Uygulanacak Yüzeyler

Her türlü duvar, ahşap ve metal yüzeylerde, özellikle hastane, okul, havaalanı gibi yangın riskinin yüksek olduğu yerlerde uygun astarlar ile kullanılır.

Özellikleri

- Beton, ahşap ve metal yüzeylere mükemmel bir yapışma gösterir, çatlama, dökülme, kabarma yapmaz.
- Ateş ya da ısı kaynağı, **Bianca Yanmaz Boya** ile boyanan yüzeye temas ettiğinde, film tabakası, ana alt yüzeye ısı ve kütle transferini keser, yanan malzemelerin bitmesiyle birlikte yangın da sonlanmış olur.
- Hiçbir şekilde alevleri taşımaz. Yangın sırasında 5 dakika yanan bir malzeme **Bianca Yanmaz Boya** ile boyandığında bu süre 2 - 3 saatleri bulur.

Yangın Dayanım Deneyi

TSE İzmir Ege Bölge Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen TS EN 13823:2010:2011-01 standardına uygun olarak yapılan Yangına Tepki Deneyleri sonucu TS EN 13501-1:2013 kriterlerine göre **Sınıfı: B S2 d0'**dir (12 mm kalınlığında, asgari 700 kg/m³ yoğunlukta MDF levha üzerinde yapılan 200µ kalınlık uygulama ile).

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyler nem, kir, pas ve eski boya kalıntılarından tamamen temizlenmeli ve zımparalanmalıdır. Kullanıma hazırdır ve katlar halinde uygulanmalıdır. En az iki kat uygulanması tavsiye edilir. Katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5°C'nin üzerinde olmalıdır.

İnceltme (Hacimce)

Kullanıma hazırdır. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.

Kuruma Süresi (20°C)

- İlk kuruma: 1 saat
- İkinci kat uygulama: 2 saat
- Tam Sertleşme: 24 saat

Boyanabilen Alan

100 - 200 µ kuru film kalınlığı elde edebilmek için 1 litresi ile 3 - 3,5 m² alan boyanır.

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan 5°C ve 35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Ambalaj

15,00 lt

Zararlılık Sınıflandırması

-Tedbir

- P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.
- P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.
- P210: Isıdan / kıvılcımdan / alevden / sıcak yüzeylerden uzak tutun. –Sigara içilmez.